

# Aqua-Seal® 2K-PU

<b>Opis produktu</b>	Aqua-Seal 2K-PU jest dwuskładnikowym lakierem wodnym na bazie czystego poliuretanu. Produkt ten posiada dużą odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne, dlatego też zalecany jest na podłogi parkietowe szczególnie intensywnie eksploatowane. Z uwagi na swoją elastyczność nadaje się do lakierowania surowego korka. Aqua-Seal 2K-PU stanowi bezpośrednią alternatywę dla naszego sprawdzonego, rozpuszczalnikowego lakieru UNO. Giscode W2/DD+, Emicode EC1-R, abZ-Nr. Z-157-10-47
<b>Stopień połysku</b>	Lakier jest dostępny w wersji naturalwhite,royalmat, mat, półmat i połysk.
<b>Szczególne wskazówki</b>	Żeby zmniejszyć ryzyko sklepania bocznego jako grunt można stosować lakier podkładowy Aqua-Seal Flex-Primer, Aqua-Seal Uni-Spachtel, Classic BaseOil lub UniQuickPrimer. Należy zwrócić uwagę, żeby nie pomieszać utwardzaczy do różnych stopni połysku. Mogłoby to długotrwale zmienić żądany stopień połysku. Aby je rozróżnić należy szukać wskazówki na opakowaniu utwardzacza.
<b>Użycie / lakierowanie</b>	Aqua-Seal 2K-PU dobrze wymieszać, dodając utwardzacz w stosunku 10:1 (proporcje przygotowane fabrycznie). Odczekać 10 min. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru, nie należy go stosować po upływie 2 godzin. W związku z powyższym należy mieszać tylko taką ilość lakieru, jaka jest potrzebna w danym momencie. Zmieszany z utwardzaczem lakier wydziela wolne CO <sub>2</sub> , dlatego też nie należy zakręcać szczelnie opakowania. Nakładać wałkiem/ pędzlem 3 - 4 warstwy. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem!
<b>Szczególne zalecenia dla lakierów wodnych</b>	W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach warstwy AQUA-SEAL należy nanosić dość grubo (nie powinien być mocno rozwałkowany).
<b>Schnięcie</b>	Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie obciążać, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
<b>Zużycie</b>	W zależności od podłoża i sposobu pracy. 1 warstwa nanoszona szpachlą międzywarstwowo ok. 30-35 ml/m <sup>2</sup> lub ok. 30-35 m <sup>2</sup> /l 1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem ok. 100-130 ml/m <sup>2</sup> lub ok. 8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Składowanie</b>	CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu lakier – 12 miesięcy, utwardzacz - 12 miesięcy.
<b>Fabrycznie lakierowany parkiet</b>	AQUA-SEAL 2K-PU na wielu gotowych parkietach wykazuje dobrą przyczepność. Jednak nie ma reguły i za każdym razem należy przeprowadzić próbę. Przed próbą zmyć gruntownie parkiet L94 Wachsentrferner, a następnie przemyć czystą wodą. Po wyschnięciu zmatować siatką 120.
<b>Odnosiniki</b>	- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg - Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji