

BasicPrimer®

Opis produktu	<p>BasicPrimer jest jednoskładnikowym szybko szybko schnącym gruntem alkoholowym do nakładania pędzlem lub wałkiem. Nadaje się do większości gatunków egzotycznych z uwagi na izolację w dużym zakresie zawartych w nich substancji barwnikowo-oleistych. Dzięki zastosowaniu BasicPrimer drewno zachowuje swój naturalny odcień.</p> <p>Giscode G2</p>
Stosowanie	<p>BasicPrimer nakładać obficie jedną warstwą wałkiem lub pędzlem. Problematiczne drewno powinno być pokryte pędzlem, żeby polepszyć penetrację. Na silnie chłonnym drewnie np. buku trzeba nakładać BasicPrimer wałkiem dwa razy obficie.</p> <p>Należy zwracać uwagę na szczególnie równomierne nałożenie, aby uniknąć jasnych i ciemnych przebarwień.</p>
Schnięcie	<p>W normalnych warunkach 23°C/50% wilgotności powietrza przy nakładaniu wałkiem lub pędzlem ok. 60 min na warstwę. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.</p> <p>Lakierowanie dopuszczonymi lakierami wodnymi Aqua-Seal może nastąpić po całkowitym wyschnięciu. W przeciwnym razie mogą wystąpić przebarwienia. Optymalne jest schnięcie przez noc.</p> <p>Produkt należy polakierować najpóźniej po 24 godz.</p>
Zużycie	<p>W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy:</p> <p>1 warstwa wałkiem/pędzlem: ok. 110 - 120 ml/m² względnie 8 - 10 m²/l</p> <p>Przy silnie chłonnym podłożach możliwe jest wyraźnie zwiększone zużycie.</p>
Składowanie/ transport	<p>W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy.</p>
Ograniczenia zastosowania:	<p>Nie zaleca się stosowania na bardzo intensywnie użytkowane powierzchnie na konstrukcjach elastycznych (np. podłogi sportowe).</p>
Odnośniki	<ul style="list-style-type: none">- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji