

UNO[®]

lakier poliuretanowy

- Opis produktu** UNO jest rozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym lakierem na bazie wysokiej jakości surowców poliuretanowych przeznaczonym do lakierowania parkietu i powierzchni drewnianych. UNO może być nakładany w systemie dwuwarstwowym z gruntem lub bez gruntu w systemie trzywarstwowym. Razem z FK-Gelb może być także stosowany w tak zwanym szybkim systemie lakierowania jedną warstwą Giscode DD1
- Stopień połysku** półmat
- Stosowanie** Lakier UNO należy nakładać grubo w 2 lub 3 warstwach wałkiem. Do nakładania normalnej grubości warstwy (100-120 ml/m²) można użyć naszych wałków Aqua-Seal, do grubszych warstw (170-300 ml/m²) polecamy wałek UNO. Z uwagi na dużą odporność na ścieranie UNO należy nakładać w zależności od chłonności podłoża w 3 warstwach (ewentualnie także w 4 warstwach w przypadku bardzo chłonnego parkietu bukowego) w pomieszczeniach o dużym i ekstremalnie dużym nasileniu ruchu.
- UNO w połączeniu z FK-Gelb poleca się także do stosowania w tak zwanym szybkim systemie lakierowania jako jedną warstwę w pomieszczeniach średnio eksploatowanych, np. na podłogach prywatnych i stanowi on racjonalną, tzn. pozwalającą oszczędzić czas alternatywę. FK-Gelb należy nakładać szpachlą na krzyż i po ok. 20-25 minutach po drugim szpachlowaniu polakierować grubo 1 x UNO (ok. 170-300 ml/m²).
- Lakier UNO na krótko przed użyciem należy dobrze wymieszać z utwardzaczem UNO w stosunku 1:1. Lakier należy zużyć w ciągu 2-3 godz. (czas pracy). Uwaga: do każdej warstwy należy rozrobić świeżą mieszankę. Drewno egzotyczne o wąskich porach lub zawierające tłuszcz należy zaimpregnować 1-2 razy rozcieńczonym lakierem UNO 15-30%. Aby zagwarantować optymalną przyczepność międzywarstwową poszczególnych warstw lakieru konieczne jest matowanie. Nie lakierować w temp. niższej niż +15⁰C. Rozcieńczanie lakieru i czyszczenie narzędzi za pomocą rozcieńczalnika Universal-Verdünnung.
- Schnięcie** W normalnych warunkach temp. 23°C/50% wilgotności powietrza
ok. 6 - 8 godz. system nakładania wałkiem (ok. 120 ml/m²)
ok. 8 - 12 godz. system jednowarstwowo (ok. 190 ml/m²)
Podłogę można ostrożnie użytkować najwcześniej po ok. 24 godzinach po położeniu ostatniej warstwy. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie obciążać, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
- Zużycie** W zależności od podłoża i sposobu pracy:
1 warstwa nakładana wałkiem: ok. 110-140 ml/m² lub ok. 7 - 9 m²/l
1 warstwa nakładana wałkiem grubo w systemie jednowarstwowym (szybka metoda lakierowania): ok. 170-300 ml/m² lub ok. 3 - 6 m²/l
- Składowanie** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu przynajmniej 12 mies.
- Ograniczenie w zastosowaniu** Ze względu na sklejanie boczne przez produkty poliuretanowe **nie należy stosować** UNO do bruku drewnianego, desek podłóg elastycznych (hale gimnastyczne, sportowe), parkietu przemysłowego i podłóg na ogrzewaniu podłogowym, jak również na słabo przyklejonej mozaice czy klepce.
- Odnośniki** Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)