

Aqua-Seal® EcoSilver

- 1. Opis produktu:** Aqua-Seal EcoSilver jest lakierem do parkietów normalnie do średnio eksploatowanych o dobrym stosunku ceny do jakości. Ten jednoskładnikowy lakier wodny na bazie dyspersji poliuretanowo-akrylowych wyróżniają dobre właściwości w segmencie łatwych lakierów do parkietu. Brak konieczności mieszania, gotowość do użycia i przyjazny w pracy.
Giscode W3+, Emicode EC1,
- 2. Stopień połysku** Ultra mat, mat, półmat
- 3. Szczególne wskazówki:** Aqua-Seal EcoGold wykazuje ogólnie dobrą przyczepność na różnych podkładach, jak np. Aqua-Seal Uni Primer, Aqua-Seal Uni-Spachtel.
LT-Export Extra można stosować jako lakier podkładowy w celu ograniczenia efektu sklejanego płaszczyzn bocznych parkietu. Przed nałożeniem warstwy lakieru nawierzchniowego, lakier LT Export-Extra musi dobrze wyschnąć (min. 48 h) i zostać gruntownie zmatowiony (ziarno 120).
Aby zoptymalizować sposób pracy po matowaniu można przeprowadzić tzw. zerowe szpachlowanie lakierem Aqua-Seal EcoSilver. Nie matować innych lakierów podkładowych (możliwość przetarcia warstwy do surowego drewna).
Tłuste gatunki drewna, jak np. teak lub oliwka należy zagruntować przy pomocy L81. Na koniec należy zmatować. Ciemne drewna, jak czereśnia i grusza można dla uzyskania ciekawego efektu optycznego (wyeksponowanie usłojenia i barwy drewna) zagruntować L81. Zwrócić uwagę na bardzo silny efekt sklejanego płaszczyzn bocznych parkietu!
Aqua-Seal EcoSilver nie jest przeznaczony do podłóg korkowych.
- 4. Stosowanie:** Aqua-Seal EcoSilver można nakładać wałkiem, pędzlem lub szpachlą (na krzyż). Nakłada się trzy jednakowej grubości warstwy. Na gatunkach problematycznych, jak buk, klon, jesion nie nakładać lakieru szpachlą.
- 5. Wskazówki specjalne:** W przeciwieństwie do rozpuszczalnikowych lakierów konwencjonalnych Aqua-Seal EcoSilver powinno się nakładać grubymi warstwami. Materiału nie powinno się zbyt mocno rozwałkować.
- 6. Schnięcie:** Zaleca się nakładanie jednej warstwy lakieru dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
- 7. Zużycie:** W zależności od podłoża i sposobu pracy:
1 warstwa nanoszona szpachlą ok. 30-35 ml/m² lub ok. 30-35 m²/l
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem ok. 100-130 ml/m² lub ok. 8-10 m²/l
- 7. Składowanie:** CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.
- 8. Fabrycznie lakierowany parkiet:** Aqua-Seal EcoSilver nie jest przeznaczony do lakierowania parkietów gotowych i korkowych.
- 9. Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)