

Tak pracuje się poprawnie...

Ług biały lub szary WOCA

- ługowanie jasnego miękkiego lub twardego drewna



Narzędzia

Pędzel nylonowy lub wałek odporny na ług, wiadro z tworzywa i mieszadło.

Podczas pracy nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne/ochronę twarzy oraz odzież ochronną.

Narzędzia czyścić w wodzie z mydłem.

Ług można stosować wewnątrz pomieszczeń do przeszlifowanego lub nowego drewna

(buk, dąb, brzoza, klon, hevea) min 16 mm.

Ług wybiela drewno i zatrzymuje jego żółknięcie.

Zaleca się wykonanie próby w niewidocznym miejscu.

Ług wybiela lite lub wielowarstwowo klejone podłogi drewniane; szczególnie zalecany do jasnych, twardych gatunków.

1. Nieobrobione drewno musi być przeszlifowane drobnym papierem, czyste i suche.

Zmieszać 125 ml Intensywnego zmywacza z 5 l wody i przemyć powierzchnię.

Pojemnik z ługiem starannie wymieszać i wylać całą zawartość do wiadra. W pojemniku nie mogą pozostać żadne resztki pigmentu. Podczas pracy ług należy regularnie mieszać.

2. Nanosić w postaci nierozcieńczonej równomiernie w kierunku słoju pędzlem nylonowym lub wałkiem (1 l na 10 m²). Na pionowe powierzchnie nanosić od góry do dołu.

Po około 1 godz. załugowane drewno można zmyć Intensywnym zmywaczem. Alternatywnie kredowy osad po całkowitym wyschnięciu można przepolerować za pomocą polerki jednotarczowej z zielonym lub czarnym padem, po czym odkurzyć. Z reguły drewno po 8 h w temp. 20°C jest już suche i można je zaolejować; Olejem do podłóg, Olejem Majster lub Majster High Solid, Lakierem olejowym lub też gruntownie obrobić Mydłem do podłóg.