



euku premium hardwax oil +

1. OPIS PRODUKTU

euku premium hardwax oil + jest olejowoskiem, który tworzy powłokowe zabezpieczenia powierzchni posadzek drewnianych, na bazie mieszaniny olejów i wosków naturalnych oraz żywic. Ze względu na wysokie własności i cechy tworzonego zabezpieczenia przeznaczony do pomieszczeń o dużej intensywności użytkowania. Produkt może być stosowany w wersji dwukomponentowej. Jako utwardzacz podnoszący własności użytkowe stosuje się produkt **euku master FS** w proporcji 10:1.

Właściwości:

- Zwiększona wodoodporność powierzchni podłogi.
- Łatwe nakładanie za pomocą wałka.
- Szybkoschnący.
- Dobre właściwości penetracyjne, tworzy elastyczną folię.
- Uwidacznia usłojenie drewna, nadaje drewnu ciepły kolor.
- W opcjonalnym połączeniu z **euku nature add** pozwala uzyskać efekt jasnego niczym niezabezpieczonego drewna.
- Idealny w opcjonalnym połączeniu z reaktywnym agentem **euku master FS**, w celu uzyskania szczególnie wytrzymałej powierzchni i szybkiego schnięcia (np. W przypadku obszarów o dużym natężeniu ruchu). W dwuczęściowej aplikacji tylko do użytku profesjonalnego.
- zabezpieczona olejowoskiem powierzchnia jest zgodna z klasą antypoślizgową R9. W połączeniu z opcjonalnym produktem **euku premium antislip add Add R10** można uzyskać klasę odporności na poślizg R10.

2. PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni posadzek drewnianych intensywnie eksploatowanych i narażonych na obciążenia ruchem pieszym. Produkt może być stosowany na posadzkach drewnianych stale zespolonych z podkładami w tym na podkładach grzejnych. W tym przypadku wyłączenie ogrzewania musi nastąpić ze znaczącym wyprzedzeniem, pozwalającym na wystygnięcie powierzchni.

euku premium hardwax oil + nie jest przeznaczony do tworzenia warstw podkładowych pod systemy lakierów.

3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I APLIKACJA

- a) Przed aplikacją oleju **euku premium hardwax oil +** powierzchnia, na którą ma być aplikowany olejowosk musi być wyszlifowana zgodnie ze sztuką parkieciarską oraz zaleceniami branżowymi. Szlifowanie należy wykonać materiałami ściernymi i maszynami do tego celu przeznaczonymi, wykorzystując w końcowym etapie materiały ścierne o gradacji 100. Szczeliny i ubytki wypełnić szpachlówką z wykorzystaniem pyłu drzewnego pochodzącego z danej posadzki i płynnego spoiwa (zalecane spoiwa **strato fill 101**). W przypadku

wykorzystywania w końcowej obróbce szlifierskiej maszyn tarczowych i siatek szlifierskich, zalecane jest przed nałożeniem impregnatu „wodowanie” powierzchni. Po zakończeniu prac szlifierskich powierzchnia posadzki powinna być odkurzona, pozbawiona pyłów i innych zanieczyszczeń. Bezpośrednio przed nałożeniem olejowosku powierzchnia drewna powinna być sucha, pory drewna otwarte, a wilgotność względna drewna nie powinna przekraczać wielkości określonych w normie dla posadzek drewnianych.

- b) Temperatura pomieszczenia, podłogi i produktu powinna być do siebie zbliżona i wynosić ok. 17-23°C. Nie może być niższa niż 17°C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 45-70%. W pomieszczeniu, po zakończeniu aplikacji należy zapewnić cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza z zewnątrz.
- c) Przed otwarciem i aplikacją, produkt należy ujednolodzić w opakowaniu poprzez wymieszanie. W tym celu należy opakowanie z zawartością płynnie potrząsać w różnych płaszczyznach przez około 30 – 40 sekund. Jeśli na wierzchu powstał kożuch, co jest zjawiskiem normalnym, należy użyć sita, aby jednorodny produkt.
- d) Olejowosk należy nanosić bezpośrednio, na przygotowaną powierzchnię posadzki, równomiernie rozprowadzając niewielkie porcje wylanego produktu za pomocą wałka „roller UA” lub pędzla. Rozpocząć pracę od strony padania światła (tj. co do zasady od strony okna). Przed rozpoczęciem aplikacji wałkiem, należy cienko pomalować narożniki i trudno dostępne miejsca pędzlem, które nie mogą być skutecznie obrobione wałkiem. Nanosząc **euku premium hardwax oil +**, należy czynność wykonywać unikając przerw lub nadmiernego napowietrzania powłoki zbyt długo aplikując w jednym miejscu. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania dodatku **euku master FS**, który przyspiesza schnięcie produktu. Nanosić olejowosk „mokre do mokrego”.
- e) Po zaaplikowaniu pierwszej warstwy (ok. 40 -50 g/m²) po upływie ok 6 godzin można zaaplikować drugą warstwę. Powierzchnię pierwszej warstwy można zmatowić zachowując szczególną ostrożność. Czynność ta jest niezbędna o ile czas pomiędzy aplikacją kolejnych warstw przekracza 24 godziny. Matowienie można wykonać po co najmniej 48 godzinach od aplikacji pierwszej warstwy za pomocą maszyny jednotarczowej z siatką szlifierską 180. Drugą warstwę nanosimy w sposób opisany powyżej, tożsamy dla warstwy pierwszej.
- f) W przypadku szczególnie chłonnych gatunków drewna i widocznych wizualnie różnic w równomierności nałożenia powłoki dopuszcza się powtórne zmatowienie i nałożenie kolejnej warstwy. O ile jednak nie ma przesłanek, dwie warstwy stanowią standard, gwarantujący uzyskanie przypisanych powłoce właściwości użytkowych.

UWAGA:

- W celu głębszej penetracji i uzyskania lepszej odporności na ścieranie, zaleca się wodowanie posadzki przed aplikacją oleju.
- W przypadku niektórych miękkich gatunków drewna oraz drewna tropikalnego z dużą zawartością żywicy i innych składników mineralnych może nastąpić wydłużenie czasu schnięcia.
- Na egzotycznych gatunkach drewna zalecamy przeprowadzenie testu na powierzchni co najmniej 1 m².
- Na podłodze korkowej i na drewnie egzotycznym zawsze należy wykonać pierwszą aplikację w połączeniu z **euku master FS**.
- Przy stosowaniu produktu jako 2 K należy wymieszać olejowosk **euku premium hardwax oil +** i **euku master FS** w proporcji 10: 1 (100 ml utwardzacza do 1 litra olejowosku), dokładnie mieszając i dodając utwardzacz do olejowosku. Pracować szybko, używając wałka, jak opisano powyżej. Wymieszać taką ilość, jaką można zużyć w ciągu jednej godziny (żywołność).
- Podczas nakładania i suszenia należy zapewnić odpowiednią wentylację, ale unikać przeciągów i silnego nasłonecznienia oraz chronić powierzchnię przed kurzem.
- Wyłączyć wcześniej ogrzewanie podłogowe.

4. WYDAJNOŚĆ

Wydajność produktu zależy od gatunku drewna i sposobu przygotowania powierzchni. Dla drewna dębowego zużycie wynosi ok. 80 - 100 g/m², na dwie warstwy.

Powierzchnie zapolerowane i nie poddane wodowaniu zminimalizują zużycie, co spowoduje obniżenie skuteczności i trwałości zabezpieczenia powierzchni.

Wyższe zużycie jest możliwe w przypadku szlifowania gruboziarnistego, szerszych połączeń i bardzo chłonnego drewna.

5. CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU

euku premium hardwax oil +, należy do produktów schnących i krystalizujących w procesie oksydacji (utleniania). Czas wysychania impregnatu wynosi ok. 6 godz., w standardowych warunkach przy temperaturze 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza i po tym czasie można ostrożnie chodzić po podłodze.

Pełne właściwości i parametry użytkowe impregnat uzyskuje po upływie 7 dni. Do tego czasu nie należy czyścić powierzchni żadnymi preparatami ani wodą. Przykrycie powierzchni chodnikami i dywanami może nastąpić po upływie ok. 10 dni.

Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, słaba wentylacja mogą spowalniać proces schnięcia.

6. CECHY PRODUKTU

Stopień połysku - Dostępne stopnie połysku (60 °): mat (<10 *), satyna (15-20 *)

Kolor - W opakowaniu: transparentny, bursztynowy. Po wyschnięciu: transparentny, intensyfikuje naturalną barwę drewna.

Zapach - Łagodny, nie drażniący. Zanikający w trakcie wysychania.

7. PIELĘGNACJA

Po całkowitym utwardzeniu olejowym, używać **euku clean** do czyszczenia i **euku hardwax care** dla pielęgnacji (zgodnie z Kartami Technicznymi tych produktów).

8. OKRES I WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach przez okres 24 miesięcy, suchych i chłodnych pomieszczeniach

9. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Zawiera substancje: modyfikowany olej słonecznikowy, воск karnauba, węglowodory alifatyczne, kwasy krzemowe, bezołowiowe środki suszące, dodatki.

Jako produkt 1 K:

LZO (g / l) <450 (ISO11890) / 2004/42 /

IIA (l) (500) 500 / Giscod: O60

Jako produkt 2 K (z euku master FS):

LZO (g / l) <465 (ISO11890) / 2004/42 /

IIA (l) (500) 500 / Giscod: O60

ADR: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z definicją zawartą w przepisach transportowych.

CLP: Powtarzające się narażenie EUH066 może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

10. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po użyciu benzyną lakową.

11. ZASADY POSTĘPOWANIA BHP I Z ODPADAMI

Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie prac. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami odnoszącymi się do produktów niebezpiecznych.

12. OPAKOWANIA

Pojemnik metalowy 1 l
Pojemnik metalowy 4 l

13. UWAGI DODATKOWE

Produkt nie należy do grupy wyrobów zagrażających samozapłonem. Nasączone olejem pady, szmaty i pył są produktami łatwopalnymi przyczyniającymi się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Zużyte szmaty, pady i podobne materiały należy umieścić w wodzie lub zamkniętym metalowym pojemniku. Sam produkt nie podlega samozapłonowi. Zmieszany olejowosk z utwardzaczem może wytwarzać dwutlenek węgla i ciśnienie. Nigdy nie zamykać mieszaniny w szczelnym pojemniku, bo może to doprowadzić do eksplozji.

W przypadku, gdy do wykonania prac używanych jest kilka opakowań o różnych numerach produkcyjnych zaleca się ich ujednoludnienie poprzez wymieszanie w dodatkowym pojemniku.

Karta Charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

Dane producenta:

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel: +49 228/95 35 2-0
Fax: +49 228/95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com

Dane dystrybutora w Polsce:

Dr. Schutz Polska Sp. z o.o
ul. Dekoracyjna 3
65-722 Zielona Góra
Polska
Tel. +48 600 093 180
dr-schutz@dr-schutz.eu

Informacje produktowe

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszej informacji zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość wyrobów, pod warunkiem, że zostaną spełnione wytyczne i normy, i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. W momencie wydania nowego opracowania karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.