

## AquaSeal® FIRESTOP

### Opis

AquaSeal®FIRESTOP jest 3-składnikowym, wodnym lakierem gruntującym na bazie poliuretanu. Produkt ten jest wysoce odporny na ścieranie i chemikalia oraz zalecany na podłogi o dużym obciążeniu. AquaSeal®FIRESTOP zgodnie z DIN EN 13501-1, klasa C<sub>fl</sub>-s1 jest gruntem trudnozapalnym. Dostępny jest raport klasyfikacyjny na dębie. Na warstwę wierzchnią zalecamy AquaSeal®2KPU.

Giscode: W2/DD+; abZ-Nr. z-157-10-47

### Wskazówki szczególne

W celu uzyskania koloru można zastosować CLASSIC BASEOIL jako alternatywę dla gruntu.

### Stosowanie

AquaSeal®FIRESTOP na krótko przed zastosowaniem wymieszać zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- 10 części AquaSeal®FIRESTOP
- 2 części AquaSeal®FIRESTOP ADD dodać i wymieszać następnie
- 1 część AquaSeal®FIRESTOP Härter

BERGERTOOL MIXBOX znajdujący się w zestawie służy do mieszania.

Bezpośrednio po dodaniu utwardzacza dobrze wymieszać. Mieszaninę należy zużyć w ciągu 2 godz. tzn. pozostaje ona w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru, nie należy jej stosować po upływie tego czasu. W związku z powyższym należy mieszać ze sobą tylko taką ilość lakieru, jaka jest potrzebna w danym momencie. Mieszanina wydziela wolne CO<sub>2</sub>, dlatego też nie należy zakręcać szczelnie opakowania. Materiał nakładać wałkiem/ pędzlem w 2 warstwach i wykończyć lakierem AquaSeal®2KPU.

### Wskazówki specjalne

W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierów, warstwy AQUA-SEAL należy nanosić dość grubo. Materiał nie powinien być mocno rozwałkowany.

### Schnięcie

Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej

grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Przed upływem 8-14 dni nie obciążać, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy.

1 warstwa наносzona wałkiem/ pędzlem:  
ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 10 m<sup>2</sup>/l

### Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem. W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu lakier – 12 miesięcy, utwardzacz - 12 miesięcy.

### Odnosiniki

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.